

# INNOPUR SPORT PU SPRAY VARNISH-AHT 400

Spor zeminleri için geliştirilmiş, tek komponentli, %100 alifatik, şeffaf, kimyasal ve aşınma dayanımlı, parlak görünümlü son kat koruyucu vernik



## TANIM:

INNOPUR SPORT PU SPRAY VARNISH-ATH 400, Alifatik poliüretan reçine esaslı, tek bileşenli, düşük viskoziteli, %100 UV ve kimyasal dayanımlı, parlak görünüm sağlayan, son kat koruyucu zemin vernik malzemesidir. Özellikle atletizm pistlerinde sprej kaplama ve sandviç zemin kaplamaların üzerinde koruyucu olarak uygulanmaktadır.

## KULLANIM YERİ

- ✓ E.P.D.M veya S.B.R granüllerin üzerine,
- ✓ PVC zemin kaplamaları üzerinde,
- ✓ Dış cephe dekoratif taş döşeme vb. kaplamalar üzerinde,
- ✓ Kolay temizlenebilir, kimyasal ve aşınma dayanımlı koruyucu son kat vernik olarak kullanılır.

## AVANTAJLARI

- ✓ Kolay uygulanır,
- ✓ %100 sararma direnci vardır (UV dayanımlı),
- ✓ Suya ve dış koşul şartlarına dayanıklıdır (yağmur ve kar/buz),
- ✓ Hafif, orta-ağır yaya trafiği için uygundur,
- ✓ Elastiktir, çatlak köprüleme yapar,
- ✓ Termal olarak dirençlidir, -40 ila +90 C de çalışır
- ✓ Deterjan, yağ, deniz suyu ve evsel kimyasallara dayanıklıdır
- ✓ Mekanik olarak zarar görmüş, aşınmış kısımlar kolaylıkla tamir edilebilir

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Görünüm              | Şeffaf                              |
| Renk                 | Renksiz                             |
| Yoğunluk             | 1,05 ± 0,05 kg/ltr (20 °C de)       |
| Hacmen katı madde    | %70                                 |
| Hafif trafiğe açılma | 12 saat                             |
| Tam kullanıma açılma | 48 saat / 20°C de %60 bağıl nemde   |
| Tam Kurlenme         | 7 gün / 20°C de %60 bağıl nemde     |
| Kopma uzaması        | %600                                |
| Sertlik (Shore A)    | 45 – 55                             |
| Çekme Dayanımı       | 23 – 25 N/mm <sup>2</sup>           |
| Yırtılma Direnci     | 55 – 60 N/mm <sup>2</sup>           |
| Su Basıncına Dayanım | 1 m su sütunu, 24 saat> sızıntı yok |
| Uygulama Ekipmanı    | Rulo, fırça, havasız püskürtme      |

## Çevre Koşulları:

- ✓ Havanın bağıl nemi minimum %50 maksimum %85 olmalı, uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) +10°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- ✓ Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra yağmurlu olmamalıdır.
- ✓ Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam sıcaklığı-Ortam Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu firmamızdan isteyiniz.)

## Yüzeye Tatbiki:

Ürün daha önceden hazırlanmış ve astarlaması yapılmış yüzeye rulo veya havasız püskürtme ile yüzeye doyurulacak şekilde uygulanır.

Önerilen sarfiyat 2 katta 0,200-0,300 kg/m<sup>2</sup>dir

## Aletlerin Temizliği:

Selülozik veya Poliüretan tiner ile

# INNOPUR SPORT PU SPRAY VARNISH-AHT 400

Spor zeminleri için geliştirilmiş, tek komponentli, %100 alifatik, şeffaf, kimyasal ve aşınma dayanımlı, parlak görünümlü son kat koruyucu vernik



## AMBALAJ BİLGİLERİ

15 Kg metal kova  
215Kg sac varil.

## DEPOLAMA BİLGİLERİ

Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında malzemenin ömrü 1 yıldır

## SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.