

INNOPUR SPORT PU BINDER-200

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, Sbr /Epdm granül bağlayıcı polimer reçine



INNOPUR SPORT PU BINDER 200, Spor sahaları için üretilmiş esnek yapıda, eksiz zemin uygulamalarında kullanılan şiltelerin zemine yapıştırılması için tasarlanmış, poliüretan esaslı tek bileşenli, solvent içermeyen dökme tipler için sbr, epdm kauçuk bağlayıcı malzemedir. Kimyasal etkilere, Fiziksel gerilimlere ve minör zemin hareketlerine dayanıklı bir yapıya sahiptir.

AVANTAJLARI:

INNOPUR SPORT BINDER 200, Poliüretan esaslı, tek bileşenlidir.

- ✓ Solventsizdir.
- ✓ Şok emici tabakanın içindeki lastik granüllerin bağlayıcısı olarak kullanılır.
- ✓ Eksiz zemin uygulamalarında kullanılan şiltelerin zemine yapıştırılmasında kullanılır.
- ✓ Yapıştırılan yüzeylerin yüzey yapıları benzer ya da farklı olabilir.
- ✓ Kimyasal etkilere, Fiziksel gerilimlere ve minör zemin hareketlerine dayanıklı bir yapıya sahiptir.
- ✓ Tabandan ısıtmalı zeminlerde rahatlıkla uygulanabilir.
- ✓ Elastiktir.
- ✓ Çok amaçlıdır.
- ✓ Her türlü zemin üzerine ve iç/dış mekanlarda kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Renk	Şeffaf berrak
Viskozite	2.500-3000 mPas (+25°C)
Yoğunluk	1,05 g/cm ³
Döküm öncesi kuruma	12 saat (+20°C)
Döküm sonrası kuruma	36 saat (+20°C)
Tam kürlenme	7 Gün
Saklama ve servis ısısı:	25° C

UYGULAMA ALANLARI:

Endüstriyel kauçuk kaplamalar, spor sahaları, park bahçe çocuk oyun alanları, dekoratif kaplamalar

ÖZELLİKLERİ:

Solventsiz-Yüksek yapışma gücü-Hava koşullarına ve neme karşı dirençli.

EPDM Granüllerde: %15-%18, SBR Granüllerde: %19-%20 oran ile yüksek bağlama gücün sahiptir.

AMBALAJ:

215 kg (net) sac varil

UYGULAMA:

Kauçuk SBR ve EPDM kauçuk granülleri uygun bir karıştırıcıda karıştırılarak INNOPUR SPORT PU BINDER-200 (%15- %20) oranında 5-10-dakika karıştırılır. Bu uygulamadan sonra karışım finisher makinesine dökülür. Son olarak malzeme istenilen kalınlıkta yüzeye uygulanabilir.

DEPOLAMA:

Malzemeler sıcaklığı kontrol edilebilen ve 10 -30°C'de tutulan depolarda saklanmalı, gün ışığından ve rutubetten korunmalıdır. Malzemeler açık alev ve yangın tehlikesi oluşturabilecek kaynaklardan uzakta tutulmalıdırlar. Bu koşullarda malzeme, açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 9-12 ay süre ile özelliklerini koruyacaktır.