

# INNOPUR SPORT SEALER ATH-100

İki bileşenli, poliüretan bazlı, tiksotropik yapıda,  
Atletizm pisti için gözenek doldurucu macun



**INNOPUR SPORT SEALER ATH-100** çift komponentli poliüretan esaslı ,yüksek oranda tiksotropik özelliğe sahip,%100 solidli,solvent içermeyen mastik özelliklerine haiz bir macundur.Kimyasal reaksiyon ile ortam sıcaklığında kürlenir.

## KULLANIM YERLERİ :

INNOPUR SPORT SEALER ATH-100 kauçuk granüllerin yerinde döküm uygulaması ile veya granüllerin şilte haline getirildikten sonra zemine serilmesi ile oluşturulan spor zeminlerin geçirimsizliğini sağlamak gözeneklerini ve boşlukları doldurmak, kauçuk şilte zeminini PU self-level kaplama için uygun hale getirmek amacı ile kullanılan esnek bir macundur.

## AVANTAJLARI:

- ✓ %100 solidli.Solvent içermez
- ✓ Tiksotrop olup uygulaması kolaydır.
- ✓ Esnektir.

| TEKNİK ÖZELLİKLERİ                  |                          |          |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|
| Yoğunluk(Karışım)                   | gr/cm <sup>3</sup> 25 °C | 1,42     |
| Karışım Oranı                       | Ağırlıkça                | 7/1      |
| Katı Madde                          | %                        | 100      |
| Tava Ömrü                           | 30°C Dakika10°C Dakika   | 40-60 Dk |
| Yaya Trafikğine Açılma Tam Kürlenme | SaatGün                  | 247      |
| Zemin ve Ortam Sıcaklığı            | °C                       | 10-30    |
| Sertlik 28. gün                     | Shore A                  | 65       |
| Maksimum Ortam Bağıl Nemi           | %                        | %80      |

Bu değerler ortalama tipik sonuç değerler olup sapmalar olabilir

## UYGULAMA :

### Uygulama İçin Gerekli Çevre Koşulları:

- ✓ Maksimum ortam nemi %80 olmalı-Ortam sıcaklığı 10-30 °C arasında olmalı-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce ,uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra yağmurlu olmamalı
- ✓ Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının3 °C üzerinde olmalı.Ortam sıcaklığı
- ✓ INNOPUR SPORT SEALER ATH-100 'ın sıcaklığı 15-25 °C arasında olmalı.

### Yüzey Hazırlığı:

INNOPUR SPORT SEALER ATH-100 zemine serilmiş ve kürünü tamamlamış şilteler üzerine uygulanmalı.Yüzey nemli veya ıslak olmamalı.Yüzeyde yapışma kuvvetlerini azaltacak serbest zayıf parçalar, yağ, vaks toz olmamalı.

### INNOVA POLİMER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İçmeler Mh.Aydınlı yolu Cd.Kardelen Apt.No:10-13 Tuzla / İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : +90 216 493-92-48 (pbx) Fax:+90 216 493-92-47

Web: www.innovapolimer.com M@il: info@innovapolimer.com



# INNOPUR SPORT SEALER ATH-100

İki bileşenli, poliüretan bazlı, tiksotropik yapıda,  
Atletizm pisti için gözenek doldurucu macun



## Karıştırma:

INNOPUR SPORT SEALER ATH-100, 2 komponentli olup A:B-7:1 (ağırlık) oranlarında karıştırılarak kullanılır.2 Komponentli Poliüretan sistemlerde tavsiye edilen karışım oranlarında A ve B komponentlerinin homojen karışımı maksimum performans açısından çok önemlidir.Önce A komponenti karıştırılarak çökme varsa homojen hale getirilir..A komponentinin içine B komponenti dökülür.200-300 d/d bir karıştırıcı ile minimum 3 dakika karıştırılır.Ambalaj çeperleri ve dip tarafları karıştırıcı kanatları ve mala ile iyice sıyrılır. Karışımın kullanım ömrünü uzatmak için hemen yüzeye dökülerek yayılması tavsiye edilir.Eğer yüzeye dökülmeyecek ise yüzey alanı geniş bir kaba mesela geniş bir tavaya alınması tavsiye edilir.

## Uygulama:

A ve B komponentlerinin homojen olarak karıştığından emin olunmasından hemen INNOPUR SPORT SEALER ATH-100 yüzey hazırlığı yapılmış zemine dökülür ve metal veya kauçuk çek çek ile zemine yayılır.Yayma esnasında çek çeke basınç uygulanarak yüzeydeki fazla INNOPUR SPORT SEALER ATH-100 sıyrılır ve gözeneklerin iyice doldurulması sağlanır.2 Komponentli Poliüretan sistemler neme karşı daha reaktif olması dolayısı ile uygulamadan sonraki 24 saat boyunca yüzeyin su ile teması önlenmelidir.Aksi halde köpürmeler olabilir.

## KARIŞIM KULLANIM SÜRESİ:

2 komponentli Poliüretan sistemlerin uygulama koşulları ortam sıcaklığına çok bağlıdır.Aynı zamanda karışımın kullanım süresi karıştırılan miktarına da çok bağlıdır.

Sıcaklığın Artışı İle;

A ve B komponentinin reaksiyonu hızlanır-Hızlı kıvam kazanır ve bu yüzden daha çabuk yüzeye yayılmalıdır.

Sıcaklığın Azalması İle;

A ve B komponentlerinin reaksiyonu yavaşlar-Tava ömrü daha uzundur-Akışkanlık azalır.Yoğunluk artışından dolayı daha fazla tüketilir.

2 Komponentli Poliüretan sistemlerde A komponenti ile B komponenti kimyasal reaksiyona girer ve ısı açığa çıkarak karışımın sıcaklığı artar.Karıştırılan miktarın artışı ile sıcaklık artışı daha yüksek ve hızlı olur.Özellikle sıcak günlerde uzun çalışma ve işleme zamanı elde etmek için karışımın hemen yüzeye yayılması önemlidir.Veya karışım yüzey alanı geniş bir tavaya alınabilir veya tartım yaparak küçük miktarlarda karıştırma yapılabilir.

## UYGULAMA ARAÇLARI :

Düz ağızlı metal veya kauçuk çek çek ile uygulanır..

## SARFIYAT:

Kullanım miktarı yüzeyin düzgünlüğüne ve kullanılan kauçuk granül büyüklüğüne ve yüzeyin sıklık derecesine bağlı olup kullanım miktarı 0,5-0,8 Kg/m<sup>2</sup> arasında olabilir.

## INNOVA POLİMER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İçmeler Mh.Aydınlı yolu Cd.Kardelen Apt.No:10-13 Tuzla / İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : +90 216 493-92-48 (pbx) Fax:+90 216 493-92-47

Web: www.innovapolimer.com M@il: info@innovapolimer.com

**INNOPUR**  
Flooring and Waterproofing

# INNOPUR SPORT SEALER ATH-100

İki bileşenli, poliüretan bazlı, tiksotropik yapıda,  
Atletizm pisti için gözenek doldurucu macun



**RENK:** Oksit kırmızı, oksit yeşil, oksit mavi

**TEMİZLİK:** Yaş iken Tiner 3 ile yapılabilir. Kürünü aldıktan sonra mekanik olarak temizlenebilir.

## RAF ÖMRÜ:

Orijinal ambalajlarında 15-25 °C arasında kuru koşullarda muhafaza edilmeli. Direkt güneş ışığına maruz kalmamalı. Bu koşullarda raf ömrü 1 yıldır.

## AMBALAJ:

A Komponenti 21Kg Teneke kova  
B Komponenti 3 Kg Plastik bidon

1 takım 24 kg

## SINIRLAMALAR/EN İYİ PERFORMANS İÇİN:

- ✓ INNOPUR SPORT SEALER ATH-100 'i kesinlikle ıslak ve nemli yüzeylerde uygulamayın
- ✓ El ile karıştırmayın. Mutlaka elektrikli karıştırıcılar kullanın.
- ✓ Verilen karıştırma oranlarında ya tam ambalaj kullanın yada terazide tartarak kullanın.
- ✓ INNOPUR SPORT SEALER ATH-100 uygulamasından sonraki 24 saat yüzeyi su ile temastan koruyun.

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

- ✓ Koruyucu gözlük ve eldiven giyin. Sürekli buharına maruz kalmayın.
- ✓ Sık sık deri ile temasından sakının.
- ✓ Göze, ağza, burna temas etmesi durumunda bol suyla yıkayın ve gerekirse medikal yardım isteyin.
- ✓ Kullanma esnasında sigara içmeyin. Ateş ile yaklaşmayın.

Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin prospektüsleri düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.