

INNOPUR SPORT PU TOPCOAT MAT VARNISH

Çizilme dayanımlı, alifatik, poliüretan esaslı, son kat mat koruyucu vernik.



TANIM:

INNOPUR SPORT PU TOPCOAT MAT VARNISH, Alifatik akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, yüksek UV dayanımlı, mat zemin kaplama malzemesidir.

KULLANIM YERİ

- ✓ Poliüretan zemin kaplamaları üzerinde,
- ✓ PVC zemin kaplamaları üzerinde,
- ✓ Dış cephe dekoratif taş döşeme vb. kaplamalar üzerinde,
- ✓ Hastane, laboratuvar, gıda işletmeleri gibi hijyenik ortamların zemin ve dikey döşemelerinde,
- ✓ Kolay temizlenebilir, kimyasal ve aşınma dayanımlı koruyucu son kat vernik olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

- ✓ Yüksek çizilme mukavemeti
- ✓ Düşük viskoziteli,
- ✓ Esnek,
- ✓ Yüksek yapışma kabiliyeti,
- ✓ Yüksek UV dayanımı,
- ✓ İyi kimyasal dayanımı,
- ✓ Yüksek aşınma dayanımı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Görünüm	Bulanık
Parlaklık	Mat
Renk	Beyaz
Yoğunluk	1,00 ± 0,05 kg/lit (A+B / 20 °C de)
Karışım Oranı	10:1 (A:B - ağırlıkça)
Karışım Ömrü (+25°C)	100 dakika
Katlar Arası Bekleme	4 saat / 20°C de
Hafif Trafiğe Açılma	24 saat / 20°C de
Tam Kurlenme	7 gün / 20°C de

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey Bilgileri:

Uygulama yüzeyi temiz ve sağlam olmalıdır. Bir önceki astar veya ara katın kat üstü kat uygulama süresine dikkat edilmelidir.

Dayanım:

Mekanik olarak orta ve yüksek ağırlıktaki mekanik etkiye dayanır. Termal olarak, rutubetli sıcaklıkta +80°C' ye (aynı anda kimyasal ve mekanik etki olmadan), kuru sıcaklıkta +120°C' ye dayanır.

Çevre Koşulları:

- ✓ Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- ✓ Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra yağmurlu olmamalıdır.
- ✓ Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çığ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam sıcaklığı)
- ✓ Ortam Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu firmamızdan isteyiniz.)

INNOPUR SPORT PU TOPCOAT MAT VARNISH

Çizilme dayanımlı, alifatik, poliüretan esaslı, son kat mat koruyucu vernik.



Karışımın Hazırlanması:

İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün sıcaklığının 15°C'den az olmamasına dikkat edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

Yüzeye Tatbiki:

Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, rulo veya havasız püskürtme ile yüzey doyurulacak şekilde uygulanır. Önerilen sarfiyat, 2-3 katta 100-150 gr/m² dir. Kat üstü yeni kat uygulama süresi olarak en az 4 saat (20°C), en çok sınırı yoktur. İkinci katın yukarıda belirtilen yeni kat uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir. Tam bir mekanik ve kimyasal dayanıma yaklaşık 7 günde ulaşır.

Aletlerin Temizliği:

Selülozik veya Poliüretan tiner ile

AMBALAJ BİLGİLERİ

16,5 kg'lık bir takım INNOPUR SPORT PU TOPCOAT MAT VARNISH, bir kova içinde net 15 kg A bileşeni ve bir galon içinde net 1,5 kg B bileşeninden oluşmaktadır.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında malzemenin ömrü A bileşeni için 1 yıl ve B bileşeni için 6 aydır.

SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.