

■ AKRİLİK ■ ACRYLIC ■ АКРИЛОВЫЕ



63

CE
2765-CPR-0186



ISO 10002 ISO 14001
ISO 9001: 2015 ISO 18001 OHSAS



20105-AQUA GUARD CERAMIC-TILE ELASTO

Tek bileşenli, sürülerek uygulanan, akrilik elastomerik reçine esaslı, kopolimer ve granül dolgu, SERAMİK VE FAYANS ALTI SU YALITIM malzemesidir.

TANIMI Özel mineral dolgu ve polimer bileşenlerinden oluşan, güçlü aderans kabiliyetine sahip, mükemmel su direnci ve UV direnci olan son derece dayanıklı bir yalıtım kaplamasıdır. Ürün yapısı gereği diğer yalıtım malzemelerinin aksine aşınmaz. Bu yüzden üzerinde gezilen beton çatılarda, SERAMİK ALTI UYGULAMALARINDA, teraslarda ve temellerde, yürüme yollarında, asfalt kaplamalarda, tenis kortlarında spor alanlarında kullanıma son derece uygundur.

Güneşten, kardan, yağmurdan, sudan etkilenmez. Kimyasal direnci çok yüksektir. İstenildiği takdirde üzerine her türlü SERAMİK, FAYANS, MERMER vb. kaplama yapılabilir. Ekonomik ve uzun ömürlüdür. İnsan sağlığına zararı yoktur.

TÜKETİM: Minimum toplam tüketim: 1-2 kg/m2

KULLANIM ALANLARI:

- Seramik ve mermer altlarında
- İç ve dış mekanlarda,
- Bodrum perdeleri gibi yapıların negatif ve pozitif su yalıtımında,
- Su depolama tankları, yüzme havuzları,
- Dikey ve yatay uygulamalarda,
- Temel yalıtımları ve perde duvarlarında,
- Tuğla, gaz beton, bims gibi sıvasız yüzeylerde,
- Betonarme borularda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ;

- Pozitif ve negatif su basıncına dayanıklıdır.
- Esnek yapısı sayesinde, su geçişini engeller.
- Aşınmaya dirençlidir.
- Toksik değildir.
- Su depoları için idealdir.
- Suya dayanıklıdır.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Esnekliği yüksektir ve nefes alır.
- Kopmaz, çatlamaz ve kabarıp yüzeyden kalkmaz.
- Kolay uygulanır.
- Aşınma ve darbelere karşı mekanik mukavemetinin yüksektir.
- Tuzlu su, gres yağı ve petrole karşı dayanıklı aynı zamanda geçirimsizdir.

UYGULAMA VE YÜZEY HAZIRLIĞI;

Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir. AQUA GUARD CERAMIC-TILE ELASTO-1K kullanıma hazırdır. Uygulama öncesi emici yüzeyler astarlanmalıdır. Bir mikser yardımıyla homojen bir şekilde 5 dakika kovanın içinde karıştırılır. Karışım hazır hale getirildikten sonra yüzeye fırça ile iki kat halinde sürülür.

UYARI: Uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. dış etkenlerden 48 saat korunmalıdır

AMBALAJ VE SARFİYAT: Plastik ambalajda 18 kg

TEMİZLİK; Aletler ve ekipmanlar su ile temizlenir.

UYARI VE ÖNLEMLER;

- Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır
- Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz.
- Atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır
- Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.
- Yağış beklenen ve yağış altında ki hava şartlarında uygulamadan kaçınınız.
- Deri, göz ve ağızla temas ettirilmemeli ve gerekli iş güvenlik önlemleri alınarak uygulama yapılmalıdır. +10°C nin altında ve +35°C nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmaktan kaçınınız, donmuş malzemeye toz ve su katarak kullanmaya çalışmayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

İçerik:	Su bazlı, akrilik esaslı, tek komponent
Yoğunluk (25°C, g/mL):	1,35 ± 0,10
pH (25°C) :	7.0 – 9.0
Viskozite (25°C, mPa.s):	10000- 12000
Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) :	75 ± 2