



14020-GREEN LACK

POLİÜRETAN ESASLI YANGIN GECİKTİRİCİ
SON KAT VERNİK (4+1) (PARLAK-SATİN-MAT)

ÜRÜN TANIMI : Poliüretan esaslı, iki bileşenli, ham ahşabin işlenmesinde kullanıma uygun, solvent bazlı yanın geciktirici son kat olarak kullanılan parlak,satin veya mat vernikti. Bu ürün, işlenmiş ahşap ateşe maruz kaldığında hafif bir şişen köpük tabakası ve karbon kömürü oluşturan tescilli bileşenlerin karışımıdır. Karbon kömürü oluştuğunda, en az alev yayılımı, duman gelişimi veya gün batımı sonrası benzer kızılık olacaktır. Ürün yalnızca iç mekanda kullanım için tasarılmıştır. Üst kat onaylı bir ürünle kaplanmışsa, ürün dış mekan uygulamalarında kullanılabilir.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ: Kamu binaları, inşaat binaları, ofisler, fabrikalar, kulüpler, barlar, bankalar, havaalanları ve tren istasyonları, hoteleler, mağazalar, okullar, hastaneler, spor salonları ve fitness merkezleri.

AVANTAJLAR

Bu ürün, işlenmiş ahşap ateşe maruz kaldığında hafif bir şişen köpük tabakası ve karbon kömürü oluşturan tescilli bileşenlerin karışımıdır. Karbon kömürü oluştuğunda, en az alev yayılımı, duman oluşumu veya gün batımı sonrası gibi kızılık olacaktır .

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm:	Parlak:95 / Satin: 50 / Mat: 20 gloss (60°)
Renk:	Transparan
Yoğunluk (20°C):	0,98 ± 0,02 kg/l(A+B)
Karışım oranı:	4:1 (A:B- ağırlıkça)
Hacimce Katı Maddesi:	44 % ± 1
Ambalajda kalma süresi (20°C):	6-7 saat
Teorik sırfiyatı:	8-10 m2/kg (35-40 mikron kfk*)
Parlama noktası:	<0°C
VOC organic ucucu bileşikler:	493 gr/l
Uygulama metodu:	Havasız ve havalı tabanca
Tiner:	Green lack poliüretan tiner
Karışım oranı:	60-80%
Kuruma süresi (20°C)	
Dokunma kuruması	1-1,5 saat
Toz kuruması	10-30 dakika
Tam kuruma	24 saat

* kfk: kuru film kalınlığı

Not: Normal şartlar altında, kuruma süreleri 40 mikron kuru film kalınlığı ölçülülmüştür. Uygulama kalınlığı arttığında ve soğuk havalarda kuruma süresi artacaktır..

UYGULAMA PROSEDÜRLERİ

Yüzey Hazırlığı: Yüzey temiz ve sağlam olmalıdır. Ahşap yüzeyler uygun zımparalamadan sonra tozdan temizlenmelidir.

Ortam Koşulları: Ortam sıcaklığı +5 ile +35 ° C arasında olmalıdır. İç mekan uygulamalarında havalandırmaya dikkat edin.

Kariştırma Prosedürü: İki bileşenli bir üründür ve bu nedenle, kap ömrü dikkate alınarak kullanılacak miktar için belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışım için ürün sıcaklığının 15 ° C'den düşük olmasına dikkat edin. A bileşeni, mekanik bir karıştırıcı kullanılarak hızlı bir şekilde karıştırılmalı ve daha sonra karışım oranına dikkat edilerek sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri homojen bir karışım elde edene kadar karıştırılmalıdır.

Yüzey Uygulaması: Kullanıma hazır karışım, iki veya üç enine kat halinde havasız sprey ile uygulanır. İstenen yüzey doygunluğu. Kürenme için tozsuz bir yerde bırakılmalıdır.

Temizlik: Poliüretan tiner

Uygulama araçları: 14020 POLİÜRETAN YANGIN GECİKTİRİCİ VERNİK sprey, fırça, rulo ile uygulanabilir. Ürün ahşaba nüfuz etmeli ve etkili olabilmesi için içiye kurumasına izin verilmelidir. Ürün, işlemenden sonra uyumlu bir kat ile boyanabilir.

AMBALAJ BİLGİLERİ: 18 kg'lık bir 14020 POLİÜRETAN YANGIN GECİKTİRİCİ VERNİK 4 + 1; Net 12 kg olarak bir kovadaki Bileşen A ve net 3 kg olarak bir galondaki Bileşen B içerir.

3.125 kg'lık 14020 POLİÜRETAN YANGIN GECİKTİRİCİ VERNİK 4 + 1; Bileşen A'dan bir kovada net 2,5 kg ve Bileşen B bir galonda net 0,625 kg. A 3,125 kg set

DEPOLAMA: Ürünü serin ve kuru bir yerde saklayın. Ürünün raf ömrü, uygun şekilde saklandığında 12 aydır. Açılmamış orijinal .

SAĞLIK / GÜVENLİK BİLGİLERİ: Kullanmadan önce ilgili AB yönetmeliğine göre hazırlanan Malzeme Güvenliği Veri Sayfasına (MSDS) bakın.



14020-GREEN LACK

POLYURETHANE-BASED FIRE RETARDANT TOP COAT VARNISH (4+1) (GLOSSY-SATEEN-MATT)

DESCRIPTION OF PRODUCT:

Polyurethane-based, two-component, glossy, sateen or matt varnish that is suitable for use in processing the raw wood and that is used as solvent-based fire retardant top coat. This product is the mixture of the registered components that form a slightly swelling foam layer and carbon coal when the processed wood is exposed to fire. When the carbon coal is formed, there will occur the least flame propagation, smoke formation or after-glow. The product is designed only for use in indoor spaces. If the upper layer is coated with an approved product, the product can be used in the outdoor applications.

RECOMMENDED PLACE OF USE:

Public buildings, construction buildings, offices, factories, clubs, bars, banks, airports and train stations, hotels, stores, schools, hospitals, sport halls and fitness centers.

ADVANTAGES:

This product is the mixture of the registered components that form a slightly swelling foam layer and carbon coal when the processed wood is exposed to fire. When the carbon coal is formed, there will occur the least flame propagation, smoke formation or after-glow.

TECHNICAL PROPERTIES:

Appearance:	Glossy:95 / Sateen: 50 / Matt: 20 gloss (60°)
Color:	Transparent
Density (20°C):	0,98 ± 0,02 kg/l(A+B)
Mixture Rate:	4:1 (A:B- by weight)
Solid Substance by volume:	44 % ± 1
Packaging time (20°C):	6-7 hours
Theoretical Diffusion:	8-10 m2/kg (35-40 micron kfk*)
Flash Point:	<0°C
VOC (volatile organic matter):	493 gr/l
Application Method:	Use airless or air gun.
Thinner:	Green lack polyurethane thinner
Thinning Rate:	60-80%
Drying time (20°C)	
Touch Dry:	1-1,5 hours
Dust Dry:	10-30 minutes
Full dry:	24 hours

* kfk: dry film thickness

Note: The dry film thickness was measured as 40 micron under the normal conditions and within the normal drying periods. The drying period will increase when the application thickness increases and in cold weathers.

APPLICATION PROCEDURES

Surface Preparation:

The surface must be clean and sound. The wooden surfaces should be cleared of the dust after the proper sanding process.

Ambient Conditions:

The ambient temperature should be between +5 and +35 ° C. Pay attention to the ventilation in the indoor applications.

Mixing Procedure:

It is a two-component product and therefore it should be prepared at the mixture ratio specified for the amount to be used by taking into account the container life. Pay attention to that the product temperature is not lower than 15 ° C for a homogeneous mixture. The component A should be mixed rapidly by using a mechanical mixer and then hardener (component B) should be added by paying attention to the mixture ratio. The component A and the component B should be mixed until a homogeneous mixture is obtained.

Application onto the Surface:

The mixture that is ready for use is applied with airless spray gun as two or three transversal layers. Required surface saturation. It should be left in a dust-free place for curing.

Cleaning:

Polyurethane thinner.

Application tools:

14020 POLYURETHANE FIRE RETARDANT VARNISH can be applied with spray, brush or roller. The product should penetrate into the wood and should be allowed to dry thoroughly for it to be able to be effective. The product can be painted with one layer of compatible paint after the process.

PACKAGING DETAILS:

18 kg 14020 POLYURETHANE FIRE RETARDANT VARNISH 4 + 1 contains net 12 kg Component A in one bucket and net 3 kg Component B in one gallon.

3.125 kg 14020 POLYURETHANE FIRE RETARDANT VARNISH 4 + 1 contains net 2,5 kg Component A in one bucket and net 0,625 kg Component B in one gallon. A 3,125 kg set

STORAGE:

Store the product in a cool and dry place. The shelf life of the product is 12 months when it is stored properly. Unopened original package.

HEALTH/SAFETY DETAILS:

Before use, refer to the Material Safety Data Sheet (MSDS) prepared in accordance with the relevant EU directives.



14020-GREEN LACK

ОГНЕСТОЙКИЙ ЛАК НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНА
ДЛЯ ФИНИШНОГО СЛОЯ (4+1) (ГЛЯНЦЕВЫЙ,
АТЛАСНЫЙ ИЛИ МАТОВЫЙ)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Двухкомпонентный полиуретановый глянцевый, атласный или матовый лак на основе растворителя, используемый в качестве огнестойкого финишного слоя, пригодный для обработки сырой древесины. Этот продукт представляет собой смесь запатентованных компонентов, благодаря которым на поверхности древесины, подвергающейся воздействию огня, образуется слегка набухающий слой пены и углеродный уголь. Образование углеродного угля означает минимальное распространение пламени и задымления или возникновение алого цвета аналогичного цвету после заката. Продукт предназначен для использования только внутри помещений. Если финишный слой будет покрыт утвержденным продуктом, продукт может использоваться и для наружных приложений.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Общественные здания, строительные здания, офисы, фабрики, клубы, бары, банки, аэропорты и железнодорожные станции, гостиницы, магазины, школы, больницы, спортивные залы и фитнес-центры.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Этот продукт представляет собой смесь запатентованных компонентов, благодаря которым на поверхности древесины, подвергающейся воздействию огня, образуется слегка набухающий слой пены и углеродный уголь. Образование углеродного угля означает минимальное распространение пламени и задымления или возникновение алого цвета аналогичного цвету после заката.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	глянцевый:95 / атласный: 50 / матовый: 20 gloss (60°)
Цвет:	Прозрачный
Плотность (20°C):	0,98 ± 0,02 кг /л А+В)
Соотношение смеси:	4:1 (A:B- по весу)
вердое вещество: по объему	44 % ± 1
Продолжительность упаковки (20°C):	6-7 часов
Теоретическое распространение:	8-10 м2/кг (35-40 микрон кfk*)
Точка воспламенения:	<0°C
ЛОВ (летучее органическое вещество):	493 г/л
Метод применения:	Безвоздушный или воздушный пистолет
Растворитель:	Green lack Полиуретановый растворитель
Процент растворения:	60-80%
Время высыхания (20°C):	
Высыхание до касания:	1-1,5 часов
Высыхание до пыли:	10-30 мин.
Полное высыхание:	24 часов

Примечание: Время высыхания определялось для толщины сухой пленки 40 микрон и в нормальных условиях. Время высыхания будет увеличиваться в зависимости от толщины нанесения и в холодную погоду.

ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность должна быть чистой и прочной. После шлифовки деревянной поверхности соответствующей наездной бумагой, поверхность должна быть очищена от пыли.

Температура окружающей среды должна быть в диапазоне +5/+35°C. Во время приложений внутри помещений, следует обеспечить проветривание.

Процедура смешивания: Это двухкомпонентный продукт и, следовательно, смесь должна подготавливаться с учетом указанного соотношения и в таком количестве, которое может быть использовано в течение времени, указанного в качестве срока службы емкости. Для получения однородной смеси температура продукта не должна быть ниже 15°C. Компонент A следует быстро размешать с помощью механического миксера, а затем добавить отвердитель (компонент B), принимая во внимание заданное соотношение смеси. Компоненты A и B следует смешивать до получения однородной смеси.

Нанесение на поверхность:

Готовую к применению смесь наносят методом безвоздушного распыления двумя-тремя перекрестными слоями до желаемой насыщенности поверхности. Для отверждения следует оставить в среде без пыли.

Очистка :

Полиуретановый растворитель.

Инструменты применения:

14020 ОГНЕСТОЙКИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК можно наносить с помощью метода распыления, кисти, валика. Продукт должен впитываться в древесину и для получения эффективности необходимо обеспеч