

■ SON KATLAR ■ TOP FLOORS ■ ЗАВЕРШИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ



20305-INNOPUR SHILED POOL PAINT-2K

Çift bileşenli, solvent içeren, akrilik poliüretan reçine esaslı havuz boyası

TANIM: Akrilik poliüretan reçine esaslı, solventli, çift bileşenli havuz boyasıdır. Ultraviyole ışınlarına, aşınmaya ve sürekli su temasına dayanımlıdır. Süs havuzlarında, göletlerde, otopark ve garajlarda zemin ve duvarlarda uygulanmaktadır.

TÜKETİM:

Minimum toplam tüketim: 0,2 -0,4 kg/m2

KULLANIM ALANLARI:

- Havuzlarda
- Göletlerde
- Mekanik ve kimyasal direnç istenilen yerlerde,
- Açık atmosfer ve güneş altındaki sanayi yapılarında,
- Parlaklık ve kalıcılık istenilen yerlerde kullanılır.
- Teras, balkon ve ıslak zeminlerde,
- Beton veya metal yüzeylerde,
- Poliüretan, poliürea ve epoksi kaplanmış yüzeylerde,
- UV ışınlarına dayanıklı olduğu için son kat kaplama olarak birçok dış mekânda,
- Açık ve kapalı yüzme havuzlarında kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ:

- Kullanıma hazır sıvı haldedir.
- Sert fakat elastiktir, çatlama yapmaz.
- Aderansı yüksektir.
- Eski kaplamalara dahi mükemmel yapışır.
- İnsan sağlığına zararlı değildir.
- Mekanik direnciyle yaya trafiğine dayanım sağlar.
- Yazın yumuşamaz, kışın sertleşmez.
- Suya ve kimyasal malzemelere dayanıklıdır.
- Yüzeylere çok iyi nüfuz eder.
- Ağır hava koşullarına ve bazı kimyasallara dayanıklıdır.

UYGULAMA

Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde bulunabilecek çatlak ve kırıklar tamir harçları ile dikkatle onarılacak yüzey hazırlanmalıdır. Yüzeyin hazır olmasının ardından astar uygulamasına geçilmelidir. Üzerine uygulanacak poliüretan kaplamanın başarılı olabilmesi için, yüzeyde bulunan gözeneklerin tümüyle kapatılması gerekir. Astar olarak PU PRIMER-1K / EPOXY PRIMER tercih edilebilir

Uygulama A ve B bileşenleri karışım oranlarına dikkat edilerek tercihen düşük devirli bir mikser ile homojen hale gelinceye kadar en az 3-4 dakika boyunca karıştırılmalıdır. Hazır ürün astarlı yüzeye rulo,fırça veya püskürtme ile uygulanmalıdır. Uygulama en az iki kat olarak yapılmalı ve katlar arasında 12-24 saat beklenmelidir. Uygulama yapılan alan en az 4- 6 saat boyunca sudan korunmalıdır. Çift komponentli bir malzemedir. Isıtma, inceltme gerektirmez. Uygulama esnasında kesinlikle eldiven kullanılmalıdır. Yağışlı havalarda ve +5°C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

AMBALAJ:

A Komponent: 8 kg + B Komponent: 2 kg Toplam: 10 kg set

TEMİZLİK:

Aletler ve ekipmanlar tiner ile temizlenmelidir.

RAF ÖMRÜ:

Kuru açılmamış orijinal ambalajlarında ve 5-25 °C sıcaklıklarda en az 12 ay saklanabilir. Bir kez açıldığında, mümkün olan en kısa sürede kullanın. Donma koşullarından koruyun.

UYARI VE ÖNLEMLER:

- Yeni uygulanmış malzeme 24 saat boyunca yağmur ve don etkisine maruz kalmamalıdır.
- (+)5°Cnin altında, yağmurlu ve sisli havalarda uygulanmamalıdır.
- Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılarına dikkat ediniz.
- Atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır.
- Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.
- Yağış beklenen ve yağış altında ki hava şartlarında uygulamadan kaçınınız.
- Deri, göz ve ağızla temas ettirilmemeli ve gerekli iş güvenlik önlemleri alınarak uygulama yapılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Uygulama sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C arasında
Yeniden kaplanabilirlik süresi	(+23°) 12 saat
Uygulama aletleri	Fırça-Püskürtme-Rulo
Renk özellikleri	Açık mavi
Tam kuruma süresi	(+23°C) 12-24 saat