

INNOPUR COURT FLOOR AC-100

Tenis kortu zeminleri için akrilik yüzey astarı (AKRİLİK PRIMER)



INNOPUR COURT FLOOR AC-100, şeffaf, tek komponentli bir akrilik latex polimer malzemedir.

KULLANIM YERLERİ:

INNOPUR COURT FLOOR AC-100, tenis kort sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminin adheransını arttırmak amacıyla kullanılır.

AVANTAJLARI

- ✓ Kolay uygulanır.
- ✓ Solventsiz olduğundan dolayı yangın tehlikesi yoktur.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

Renk:	Şeffaf bulanık
Karışım Yoğunluğu (20°C):	1.02 gr/cm ³
Katı Madde İçeriği Ağırlıkça:	%16
Uygulanacak Zemin ve Ortam Sıcaklığı:	+15°C / +35°C
Viskozite (20°C):	15 sn.
Tam Kuruma Süresi (20°C):	2 saat

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

YÜZEY HAZIRLIĞI

INNOPUR COURT FLOOR AC-100, uygulaması için yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmış olması gerekir. Kürlenmiş yüzeydeki harç artığı v.s. hafif kumlama veya fırçalama ile uzaklaştırıldıktan sonra seçilen astar uygulanır. Eski beton ve çimento sıva yüzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar kumlama, kazıma, fırçalama ile uzaklaştırılır. Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir, nötralizasyon gerekiyorsa yüzey %3-4'lük hidroklorik asit veya asetik asit çözeltisi ile silinir ve basınçlı su ile yıkanır. **INNOPUR COURT FLOOR AC-100** uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzey Tamiratları

Kort yüzeyi su ile ıslatılarak kurumaya bırakılır. Kuruma esnasında su çukur bölgelerde birikir. Bu bölgeler tebeşirle belirlendikten sonra yüzeyin tamamen kurummasını takiben

UYGULAMA METODLARI

INNOPUR COURT FLOOR AC-100, Fırça veya ruloyla uygulanmalıdır.

SARFIYAT

INNOPUR COURT FLOOR AC-100, Kullanıma hazır bir üründür. 1 kg ürünle 6,5 m² yer emprenye edilebilir. Ancak yine de sarfiyat yüzeyin emiciliğine bağlı olarak değişir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- ✓ **INNOPUR COURT FLOOR AC-100**, kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır. 60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
- ✓ İç mekânlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir. İç mekânlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.
- ✓ **INNOPUR COURT FLOOR AC-100**, su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.

ALET VE EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

AMBALAJ

50 KG Plastik bidon

INNOPUR COURT FLOOR AC-100

Tenis kortu zeminleri için akrilik yüzey astarı (AKRİLİK PRIMER)

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal kilitli ambalajlarında, serin ve kuru ortamlarda ve dondan korunarak depolanmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında 15-25°C sıcaklıklarda üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında, İş ve İşçi sağlığına uygun iş elbisesi, koruyucu, gözlük, maske, eldiven kesinlikle kullanılmalıdır. Uygulama mutlaka havalandırılmış ortamlarda yapılmalı, uygulamacı firma bu konuda tüm önlemleri almalıdır. Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemelerinin ürünlerle teması kesinlikle önlenmelidir. Kimyasallara alerjisi olan işçi kesinlikle çalıştırılmamalıdır.

Ayrıntılı Bilgi için ürün Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

